



PEINTURE RADIATEURS FONTE ET ACIER

Description	Peinture blanche, destinée à la mise en peinture des radiateurs tout en garantissant une résistance à la chaleur jusque 120° C en pointe (chaleur continue ou variante) sans s'écailler. S'applique facilement en intérieur sur fonte, acier, canalisations, tuyauteries, radiateurs de chauffage central ou convecteurs électriques. S'applique également directement sans primaire antirouille sur tous métaux ferreux. Peinture teintable (3% maxi colorant universel)
Préparation des supports	Les supports doivent être propres, débarrassés de toutes les particules non adhérentes par brossage, grattage, ponçage. Les supports brillants seront dépolis par ponçage léger, lessivés puis rincés. Nettoyer, dépoussiérer et dégraisser parfaitement les métaux, notamment la fonte. La rouille et l'oxydation seront traitées avec notre destructeur de rouille l'EFFICACE. En cas de rouille développée, un sablage peut s'avérer nécessaire. Nous demander impérativement conseil.
Application	Peinture prête à l'emploi, bien remuer avant usage. Le support devra être propre, sec et froid. S'applique non dilué en 2 couches fines pour un rendu uniforme et une protection optimale. Ne pas utiliser sur des surfaces surchauffées. Respecter le temps de séchage entre deux couches. La remise en température devra être effectuée 48 heures après avec une montée en température progressive pour une finition et une protection optimum (la mise en température brutale du support peut engendrer le jaunissement et l'écaillage de la peinture). Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.
Sécurité	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. A conserver hors de portée des enfants. Produit inflammable à conserver hors de portée des enfants et de toute source d'ignition Utiliser dans des zones bien ventilées.
Date d'édition	Juin 2018

Caractéristiques techniques

Nature	A base de résines glycérophthaliques spéciales et d'inhibiteurs de corrosion
Densité	1,34 ± 0,02 à 25°C
Viscosité	12-15 poises à 25°C
Aspect	Satin
Odeur	Solvant
Temps de séchage	Sec au toucher : 4 heures Recouvrable : 24 heures
Conditions d'application	10-25 °C, sans humidité
Rendement	± 10 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 ou White Spirit
Matériel d'application	Pinceau, rouleau ou pistolet (après dilution)

Conditionnements

0,5 L – 1,5 L

Teintes

 Blanc mat	 Blanc satin	 Anthracite satin RAL 7016	 Gris souris satin RAL 7040
---	---	--	---

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾
Intérieur	Pinceau, rouleau ou pistolet (après dilution)	4 heures	Diluant universel CR10 ou White Spirit	

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Oxi
est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**