

PEINTURE FAÇADE






PEINTURE APPUIS FENÊTRE

Description	Peinture mate veloutée haute résistance, destinée à embellir et protéger les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en général les maçonneries des façades. Grâce à sa formulation à base de résine Siloxane, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur tous éléments de maçonneries extérieurs neufs ou anciens. Excellente adhérence sur tous supports ciments, bétons, parpaings, briques, crépis, bétons cellulaires, dalles extérieures, enduits minéraux... ainsi que sur anciennes peintures. Cette peinture est autonettoyante, elle résiste aux salissures et assure une protection contre les intempéries extrêmes. Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs. Elle peut être teintée avec des colorants universels de bonne qualité pour obtenir des teintes pastel. Ne pas dépasser 3% de colorant. Formule à base d'eau sans odeur de solvant. Garantie 15 ans* de bonne tenue.
Application	Les supports seront parfaitement propres, secs et cohérents. Respecter l'ensemble des conditions de mise en œuvre est primordial. S'applique facilement au pinceau ou au rouleau, généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Diluer éventuellement la 1^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau pour que la peinture pénètre bien les supports.
Recommandations	Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Température d'application : entre 10 et 25°C. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Traiter impérativement les verdissures et les lichens avec un ANTIVERDISSURES Oxi. Si nettoyage haute pression, laisser sécher 48 heures avant de peindre. Sur supports anciens : supprimer les anciennes peintures non adhérentes par ponçage, grattage ou sablage... Sur anciennes peintures adhérentes, prévoir un égrenage suivi d'un dépoussiérage soigneux afin de favoriser l'accroche de la finition. Sur supports neufs ou bruts : les bétons doivent avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide d'une solution acide adaptée ou un shampoing ciment suivi d'un rinçage parfait. Les fonds farinants ou très abimés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUCTURANT FAÇADES Oxi.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Craint le gel au stockage. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature. Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.
Date d'édition	Mars 2021

Caractéristiques techniques

Classification	7b2/10c
Nature	À base de siloxane.
Densité	1.50+ 0,02 à 25° C selon teintes.
Viscosité	36 - 42 poises à 25° C selon teintes.
Aspect	Mat velouté.
Odeur	Faible odeur.
Temps de séchage	Sec au toucher : 30 mn. 2 ^{ème} couche : après 4h. Non recouvrable.
Rendement	8 m ² au litre par couche.
Nettoyage des outils	Eau savonneuse immédiatement.
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau.

Teintes

 Blanc	 Gris anthracite RAL 7015	 Gris clair	 Gris antique RAL 7046
 Meulière	 Ton pierre		

Conditionnement

1L – 2L5 – 5L

Destination	Matériel d'application	Nettoyage	Séchage	Garantie
Extérieur	Pinceau ou rouleau	Eau	30 mn	15 ans*

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40g/l (2010). Ce produit contient au max 40g/l de COV.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

**Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70**