COLLE PATE PLUS CARRELAGE

PRETE A L'EMPLOI

PRB
Produits de Revêtement du Bâtiment

IDEAL POUR

SALLES DE BAINS, DOUCHES
pose sur
Enduit, Ciment, Plâtre, Bois*
*Primaire d'accorchage obligatoire

CONFORME D2 ET EN 12004

FORMATS 33 x 33 MAXI

25 kg

8 m²
ENVIRON

FABRICATION PRB FRANÇAISE

Existe en conditionnement 1 kg, 3 kg, 8 kg, 15 kg et 25 kg

MURS INTERIEURS ET PLANS DE TRAVAIL

Colle pâte de blanche, pour la pose de carrelages de petits à grands formats dans les pieces humides. Elle s'utilise en murs intérieurs ou plans de travail en neufs ou rénovations.

QUALITÉS

- Haute résistance à l'humidité
- Facile d'emploi.
- Parfaitement adapté dans les pièces humides telles que: salles d'eau, salles de bains, douches.
- Temps d' ouvrabilité important et résiste au glissement.
- Utilisation en rénovation sur anciens carrelages et peintures.

EMPLOI

SUPPORTS ADMISSIBLES (cf DTU . CPT)

- Béton, mortier de ciment, plâtre, carreaux et plaques de plâtre.
- Terre cuite à parement lisse, panneaux de polystyrène extrudé rigide.
- Sous couche étanchéité sous carrelage.
- Panneaux bois (CTBH, CTBX), *
- Anciens carrelages adhérents **
- Anciennes peintures adhérentes **

* En association avec le primaire d'accrochage PRB
** Moyennant préparation (lessivage, grattage, griffure, ponçage)

REVETEMENTS ASSOCIES (DTU 52.2)

Indiqué pour la pose des revêtements de poids jusqu'à 30 kg/m².
- Faïence, grès, Terre cuite, pierres naturelles.

Permet le collage de revêtements de moyennes dimensions : murs intérieurs : jusqu'à 2000 cm²
Carreaux de faible porosité < 3 % : jusqu'à 500 cm² et 1200 cm² selon support.

NB : Double encollage au-delà de 500 cm². La pose de carreaux de faible porosité et de grand format est déconseillée sur des supports peu poreux ou fermés. Il est nécessaire d'avoir au moins une face absorbante pour la prise de la colle.

LIMITES D'EMPLOI

Ne pas appliquer:
- en sol,
- à l'extérieur,
- sur métaux,
- des carreaux non poreux, sur supports non absorbants.

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports devront avoir un état de surface résistant et propre et ne pas ressuer l'humidité. Il devront également présenter une bonne planéité.
- Grattage, brossage, dépoussiérage, dégraissage, ragréage et rebouchage éventuels.
- Sur supports bois, il est indispensable de passer le primaire d'accrochage PRB



APPLICATION

- Etaler la colle à l'aide d'une truelle ou d'une lisseuse.
- Application en une couche sous une épaisseur de 1 à 5 mm (+3 à 4. mm en ponctuel pour rebouchage),
- Régler l'épaisseur au peigne (U6/V6) selon le format, le relief de la sous-face du carreau et la planéité du support.

2 méthodes d'application

- Par simple encollage: la mise en place du carreau se fait directement sur le support recouvert de colle.
- Par double encollage : les carreaux sont encollés en sous-face et appliqués directement sur le support recouvert de colle.
- Ce double encollage est impératit pour des carreaux de surface > 500cm²
- Poser le revêtement sur les sillons frais et presser fortement ou battre celui-ci de manière à obtenir un bon transfert et chasser l'air.
- Temps d'ajustabilité : +/- 20 mn.
- Temps ouvert: +/- 30 mn.

FINITION

Séchage 24. h minimum, selon les conditions d'application, la porosité du support et le format des carreaux.
- Réalisation des joints après séchage effectif de la colle avec la gamme joint PRB, en s'étant préalablement assuré de la stabilité des carreaux.

CONSOMMATION (voir tableau)

- Elle varie de 2,5 à 5 kg/m² environ selon le support (planéité, rugosité), le type de revêtement, la surface, le type de peigne et le mode d'encollage.

Supports	Surface carreaux	Mode encollage	Choix peigne	Conso (kg/m²)
Murs Intérieurs	S < 120	Simple	V6	2,5 à 3
	120 < S < 500	Simple	V6	3
		Double	V6	4
		Simple	U6	3,5
	500 < S < 1200	Double	U6	4,5
	1200 < S < 2000	Double	U6	5

RECOMMANDATIONS

- Température d'application comprise entre +5°C et +35°C.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, sur supports chauds et supports humides.
- Respecter les joints de dilatation et de fractionnement existant.
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau.
- La pose des carreaux de faible porosité et de grand format est déconseillée sur des supports peu poreux ou fermés. Il est nécessaire d'avoir au moins une face absorbante pour la prise de la colle.
- Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation.

CONSERVATION

- Conservation dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de la chaleur et du gel : **12 mois**.

B

PRODUCTION PRB QUALITÉ

Une gamme complète de produits.

Service consommateurs
Rue de la Tour - CS 10018 - 85 150 La Mothe-Achard