

# MORTIER PRISE RAPIDE

**IDEAL POUR**

*la réparation  
et le scellement  
rapides*



**TEMPS  
DE PRISE :  
20 mn**

**MISE EN SERVICE APRES 2 H**

**25 kg**

CONSOMMATION  
SELON  
TRAVAUX

## INTERIEUR ET EXTERIEUR

# MORTIER PRISE RAPIDE

Mortier à base de liants spéciaux, sables et adjuvants spécifiques pour les réparations et scellements rapides.

EMPLOI

## • QUALITES

- Prédosage en usine garantissant une qualité constante,
- très bonne résistance mécanique,
- particulièrement adapté pour :
  - . les réparations d'appuis de fenêtres, linteaux, marches...
  - . les scellages de gonds, pattes...

## • SUPPORTS ADMISSIBLES

### *extérieurs et intérieurs :*

- maçonneries en parpaings pleins ou creux,
- murs de moëllons, briques et blocs de terre cuite,
- béton coffré.

## • SUPPORTS DECONSEILLES

- plâtre,
- revêtements organiques.
- maçonneries ou enduits peu résistants.


## • PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Interdit lors de fortes pluies, en période de gel,
- température comprise entre + 5°C et + 30°C, pour effectuer la pose.

## • RECOMMANDATIONS

### **Période et conditions de stockage (2003/53/CE)**

- 6 mois à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage dans les conditions suivantes : emballage non ouvert, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air
- Nettoyage des outils et des taches à l'eau, avant séchage.
- Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant utilisation.




MISE EN ŒUVRE



## • PREPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être propres et sains,
- Piquer toutes parties non adhérentes des anciens enduits ou joints de moëllons ainsi que des anciennes briques.
- Dépoussiérer et humidifier les murs de façon régulière.
- Réalisation éventuelle d'un coffrage.



- Ne jamais remalaxer avec ajout d'eau, un mélange figé.
- Temps d'utilisation du mélange : jusqu'à 10 mn environ.

## • MELANGE

- Dans un récipient propre verser 3,75 à 4,25 L d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (sac de 25 kg complet).
- Le gachage se fera de préférence avec un malaxeur à vitesse lente (perceuse), ou éventuellement de manière manuelle, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux



3,75 à 4,25  
LITRES D'EAU



## • APPLICATION

- A l'aide d'une truelle, répartir le mortier sur le support,
- maintenir l'élément à sceller,
- temps de prise : 20 mn,
- mise en service après 2 heures.

## • CONSOMMATION

Selon travaux.

D



Une gamme complète de produits.

Service consommateurs  
Rue de la Tour - CS 10018 - 85 150 La Mothe-Achard



\*Information sur le risque d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



3 535270 036581