

Domaine d'emploi



Sol intérieur
et extérieur

• USAGE (Document Technique Unifié, Cahier de Prescription Technique)

- Il s'utilise en sols intérieurs et extérieurs.
- Avec parement collé sur supports enduit ciment ou intérieurs neufs.

• QUALITÉS

- Spécialement étudié pour les joints de fortes largeurs dalles béton, opus de marbre, pierre du Lot, schiste, ardoise, solnofen, terre cuite, etc...
- Facilité d'emploi.
- Finition lissée ou rustique.
- Hydrofugé.

• PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Déconseillé en sol chauffant ou sur supports à contraintes, dans ce cas utiliser le joint souple.
- Ne pas utiliser en murs sur maçonneries anciennes ou montées au mortier bâtard.

Mise en œuvre


- Délai d'utilisation : 24 h après la pose du carrelage.



• PRÉPARATION DES SURFACES À JOINTOYER

- S'assurer que les joints sont exempts de tout corps étranger et présentent une profondeur régulière sans reflux de colle importante.

Malaxage



• PRÉPARATION DU MÉLANGE

- Dans un récipient propre verser 3,75 à 4,5 litre d'eau claire et ajouter progressivement la poudre en agitant (sac complet de 25 kg).
- Le gâchage se fera de préférence avec un malaxeur (perceuse) à vitesse lente, ou manuel, jusqu'à l'obtention d'une pâte sans grumeaux.
- Laisser reposer la pâte pendant 3 mn avant application.
- Ne jamais remalaxer avec ajout d'eau, un mélange figé.
- Temps d'utilisation du mélange : 2 h.

Jointement



• APPLICATION

- Étaler le produit en diagonale en remplissant bien le joint à l'aide d'une truelle, spatule, pochoir, raclette ou taloche à joints.

Épaisseur



• FINITION

- Nettoyer les carreaux, dès raffermissement du joint, à l'éponge ou une taloche éponge (en diagonale des joints) fréquemment rincée, en prenant soin de ne pas creuser le joint.
- Aspect lissé : avec spatule ou fer à joint.
- Lorsque le joint est dur, finir le nettoyage avec un chiffon sec.



• CONSOMMATION

- 0,8 à 9 kg/m² selon le format, l'épaisseur du carreau et la largeur du joint.

| Largeur du joint en mm | Dimension du carreau en cm par 10 mm d'épaisseur | | | |
|------------------------|--|---------|---------|---------|
| | 10 x 10 | 20 x 20 | 30 x 30 | 40 x 40 |
| 10 | 3 | 1,5 | 1 | 0,8 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 1,5 |
| 30 | 9 | 4,5 | 3 | 2,3 |


Conditions d'application



Trempe ou sous pluie battante et par vent fort

chaud ou en plein soleil

gelés ou en cours de dégel



Température d'application

Recommandations

CONSULTER AVANT UTILISATION



Accéder aux informations en flashant le QR CODE.

DTU : Document Technique Unifié
CPT : Cahier de Prescription Technique



Nettoyage des outils avant séchage

Outils

Taloche à joints



Raclette



Malaxeur



Seau

Dosage en eau



Caractéristiques



Délai d'utilisation après pose du carrelage



Temps de repos de la pâte avant utilisation



Durée Pratique d'Utilisation

Conservation

Période et conditions de stockage (2003/53/CE)



à partir de la date de fabrication mentionnée sur l'emballage, sous réserve de conservation des sacs dans les conditions suivantes : Sacs fermés sous housse plastique, sans contact avec le sol, dans un endroit sec et protégé des courants d'air
N.B. : tout sac entamé doit être soigneusement refermé et utilisé rapidement, sous peine de voir le produit perdre ses propriétés.



CONSEIL POUR UNER LOCALISANT - WWW.CONCRETEPRB.FR



UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS PROFESSIONNELS

PRB
Rue de la Tour - CS 10018
85150 La Mothe-Achard
www.prb.fr

