

SMART
FLOOR
original tiles

SUPER RIGIDE



Classification



Classifications

Méthode Method

SMARTFLOOR CLIC
S4030

Norme produit	Product standard	NF EN ISO 10582 (NF EN 649)	Revêtement hétérogène vinylique compact Compact heterogeneous floor covering
Classement européen	European classification	EN ISO 10874 (EN 685)	23 - 31
Classement Feu	Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl-s1

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Dimension des lames	Planks size	EN ISO 24342 (EN 427)	A / 1 220,0 x 182,0 mm	B / 610,0 x 305,0 mm
Conditionnement (par boîte)	Form of delivery (per box)	—	A / 2,44 m² 11 lames planks	B / 2,23 m² 12 dalles tiles
Traitement de surface	Surface treatment	—	 finition pure / mate	<i>pure / mate finish</i>
Système de clic	Clic system	—	angulaire	<i>angular</i>
Epaisseur Totale	Total thickness	EN ISO 24346 (EN 428)	4,00 mm	
Epaisseur Couche d'usure	Wear layer thickness	EN ISO 20340 (EN 429)	0,30 mm	
Epaisseur sous-couche	IXPE thickness	—	—	
Masse surfacique	Total weight	EN ISO 23997 (EN 430)	8,40 kg/m²	

Performances techniques

Technical performances

Stabilité dimensionnelle à la chaleur	Dimensional stability to heat	EN ISO 23999 (EN 434)	0,05 % (EN ≤ 0,15 %)	
Incurvation	Curling	EN ISO 23999	0,15 mm (EN ≤ 1,00 mm)	
Poinçonnement rémanent	Residual indentation	EN ISO 24343-1 (EN 433)	0,00 mm (EN ≤ 0,01 mm)	
Résistance à la chaise à roulettes	Castor chair resistance	ISO 4918 (NF EN 425)	Aucun désordre <i>No damage</i>	
Correction acoustique	Impact sound reduction	EN ISO 717-2	ΔL_W = 8 dB	
Solidité de la lumière	Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Résistance thermique (convient au plancher chauffant - max 27°C)	Thermal resistance (suitable for underfloor heating - max 27°C)	EN ISO 10456	0,030 m² .K/W	
Teneur en agent liant	Binder content	EN ISO 10582	Type I	
Résistance à l'abrasion	Wear resistance	EN 660	Groupe T <i>Group T</i>	
Résistance à la glissance	Slip resistance	EN 13893	DS (EN ≥ 0,30°)	
Glissance humide	Wet slippage	DIN 51130	R10	
Emission TVOC (après 28 jours)	TVOC Emission (after 28 days)	EN ISO 16000-06	Not detected (EN < 30 µg/m³)	
Garantie d'usage	Warranty of use		15 ans	<i>15 years</i>



DOP-CS-4030-2112

EN 14041 : 2005



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).