

Essence à la térébenthine

Nouvelle formule



Propriétés :

L'Essence à la térébenthine ONYX permet de diluer les peintures solvantées et les vernis à l'huile et d'en accélérer le temps de séchage. En utilisation combinée avec l'huile de lin, l'Essence à la térébenthine ONYX permet d'entretenir et de protéger les sols poreux (tomette, ardoise, etc.) ou encore les bois bruts.

Caractéristiques physico-chimiques :

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore
- Odeur : caractéristique
- Densité relative (20°C)..... : 0,827 +/- 0,010
- Point d'éclair..... : environ 39°C

CODE	GENCOD	Conditionnement	Palettisation
C100501121N	3183940321248	12X1L	66 cartons
C10050503N	3183940521273	3X5L	48 cartons

Mode d'emploi :

Pour diluer et diminuer le temps de séchage des peintures solvantées : diluer la peinture avec l'Essence à la térébenthine ONYX à un dosage maximum de 5%.

Pour entretenir les sols poreux et les bois bruts : mélanger entre 25 et 50% d'Essence à la térébenthine ONYX avec de l'Huile de lin ONYX, ajouter 1 à 2 cuillères à soupe de Siccatif ONYX par litre. Appliquer jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau avant de lustrer avec un chiffon propre.

Faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support

Précautions d'emploi / Informations réglementaires :

Produit dangereux selon le règlement 1272/2008/CE. Tenir hors de portée des enfants.

Respectez scrupuleusement les précautions d'emploi, les conseils de prudence et lisez les mentions de danger, indiqués sur l'étiquette et/ou la Fiche de Données de sécurité du produit.

Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com : identifiez-vous, saisissez ARDEA en tant que Fournisseur (pas de mot de passe), validez puis entrez le nom du produit ou son code-barres.

Consultez également notre site www.ardeagroupe.com

Ne pas rejeter les résidus à l'égout ou dans le milieu naturel. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Important: le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Ces informations sont rédigées au mieux de nos connaissances, à la date de révision indiquée sur le document.