

PATE ANTIFRICTION ADDITIVEE EN LUBRIFIANTS SOLIDES

DESCRIPTION

ACG GREASE est formulé à partir d'une huile de base épaissie avec un savon organique et additivée avec des lubrifiants solides à base d'aluminium, de cuivre et de graphite

PROPRIETES

Résistance à l'eau, à la vapeur, aux agents alcalins et acides ainsi qu'à la température jusqu'à 500°C

Protection des assemblages lubrifiés contre la corrosion

La viscosité élevée de son huile de base assure une excellente résistance du film lubrifiant en cas de pressions superficielles élevées

Permet d'assurer l'étanchéité des joints

ACG GREASE s'applique facilement au pinceau ou à la brosse

APPLICATIONS

ACG GREASE est destiné à la lubrification d'assemblages métalliques susceptibles de se gripper sous l'effet de la température ou d'agents chimiques agressifs

ACG GREASE est recommandé pour la lubrification des assemblages métalliques en présence d'agents extérieurs agressifs (eau, vapeur, acides, bases) et / ou en présence de températures très hautes (500°C)

ACG GREASE est particulièrement recommandé pour les goujons, filetages, écrous, chaînes, vannes, etc. fonctionnant dans des conditions environnementales difficiles (eau, vapeur, températures hautes en l'occurrence).

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Pâteux
Couleur	-	Gris
Pénétration travaillée	1/10 mm	265/295
Grade NLGI	-	2
Point de goutte	°C	> 190
Températures d'utilisation	°C	-20 à +500

HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.