



PLAFOND FINITION PARFAITE

Description du produit	Peinture pour plafonds, en phase aqueuse, pour l'intérieur.
Qualités (points +)	Facile à appliquer : Résultat uniforme sans traces de rouleau. Facile à utiliser Excellente opacité.
Type de supports	Pièces sèches. Plafonds en plaque de plâtre, plâtre, ciment et enduit lissé, bruts ou déjà peints.
Préparations et Mise en œuvre	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée. Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, brut : brossage, égrenage et époussetage. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND MAGIC, attendre 12 heures entre les deux couches.
Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en bon état	: lessivage ou brossage et époussetage. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FINITION PARFAITE, attendre 12 heures entre les deux couches.
Ciment et enduit lissé, Plâtre et carreaux de plâtre, peint en mauvais état	: lessivage ou brossage et époussetage. Grattage des parties mal adhérentes. Si nécessaire, prévoir des raccords d'enduits à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FINITION PARFAITE, attendre 12 heures entre les deux couches.
Plaques de plâtre cartonnées brut	: époussetage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FINITION PARFAITE, attendre 12 heures entre les deux couches.
Plaques de plâtre cartonnées peint en bon état	: brossage et époussetage ou lessivage. Laisser sécher. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FINITION PARFAITE, attendre 12 heures entre les deux couches.
Plaques de plâtre cartonnées peint en mauvais état	: brossage et époussetage ou lessivage. Si nécessaire, prévoir une révision des joints à l'aide d'un enduit adapté selon les indications du fabricant. Appliquer une couche de sous-couche adapté. Ensuite, appliquer une ou deux couches de PLAFOND FINITION PARFAITE, attendre 12 heures entre les deux couches.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C. Sur d'anciennes peintures brillantes ou satinées, toujours poncer et dépoussiérer pour casser la brillance de l'ancienne peinture. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Ne pas appliquer sur de la peinture à la chaux ou sur du badigeon. Peinture prête à l'emploi, ne pas diluer, bien mélanger avant application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Retirer les rubans de masquage délicatement et immédiatement après application de la peinture. En plafond, commencer par peindre les angles et les contours à la brosse. Croiser les passes. Lisser la peinture toujours dans le même sens sans recharger le rouleau ou la brosse. Sur les grandes surfaces, répartir la peinture au rouleau par carrés successifs d'environ 1 m ² . Ne pas revenir sur les zones déjà peintes. Pour éviter toute trace, ne pas interrompre le travail au milieu.



Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.

La couleur rose permet de visualiser les zones déjà peintes sur lesquelles il ne faut pas revenir afin d'éviter les traces de rouleau. La peinture sera blanche une heure (à 23° C et 50% d'humidité relative) après application. Le temps de passage du rose au blanc peut être plus rapide si le support est poreux ou si la température est élevée ou plus lent si le support est à relief.

Le nettoyage éventuel d'une tache doit s'effectuer avec une éponge non abrasive humidifiée d'eau. Le nettoyage peut entraîner la réapparition de la teinte rose qui s'estompera à nouveau en séchant. La teinte rose peut également réapparaître au contact de certaines colles pour papiers peints, toile ou fibre de verre. Si vous souhaitez poser l'un de ces revêtements muraux après avoir peint votre plafond, ne pas appliquer PLAFOND MAGIC sur les futures parties encollées ou attendre 1 mois après l'application PLAFOND MAGIC afin que l'indicateur ne soit plus actif.

Caractéristiques du produit

Matériel d'application : Rouleau polyester tissé 13 mm
Brosse pour peinture en phase aqueuse
Nettoyage du matériel : Eau
Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Rendement : 10 m²/l (variable selon absorption et relief du support)
Temps de séchage à 20°C : Sec au toucher 1 heure
Recouvrable 12 heures

Aspect : Mat (l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C)
Brillant spéculaire : 1-5 GU à 85° selon la norme NF EN ISO 2813
(l'aspect final est atteint après 21 jours à 23°C).
Extrait sec en volume : 31 % ± 3
Densité du blanc : 1.43 ± 0.05 g/cm²
Technologie :

Résine vinyl acrylique
Phase aqueuse

Teintes : Blanc

Réglementaire

COV : Valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Emission dans l'air intérieur* : A+

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur.

Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001